

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 49

Редакция: 02/10

Взамен: 06/09

Статус: действующий (10-02-2010)

ПВАД ДПТ50/15

ТУ 2241-012-47923137-2009

▪ Описание продукта

Водная дисперсия поливинилацетата, стабилизированная поливиниловым спиртом, пластифицированная.

▪ Область применения

- Клей для строительной, полиграфической, кожевенной промышленности.
- Клей для дерева, бумаги, картона.
- Клей в производстве упаковок, в том числе для сыпучих пищевых продуктов, кондитерских изделий, чая.

▪ Свойства

При высыхании дает бесцветную, однородную, гибкую, не липкую, прозрачную пленку. Покрытия на основе дисперсии маслобензостойки, стойки к УФ- облучению.

▪ Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,0-6,0 *	
Вязкость по Брукфилду, мПа·с	1500-30000 **	мПа·с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	52	%
Минимальная температура пленкообразования	+5	°C
Средний размер частиц	1-2	мкм
Температура стеклования полимера	Около + 10	°C
Морозостойкость		Не морозостойкая

* При хранении возможно изменение pH в сторону уменьшения.

** Необходимая вязкость по желанию клиента оговаривается при заказе.

▪ Указания к применению

1. Дисперсия ДПТ50/15 сразу готова к применению.
2. Наносится обычными приспособлениями: сопло, валик, кисть.
3. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 15°C.
4. При использовании в качестве клея для дерева:
 - Открытое время – 8-12мин.
 - Расход клея – 120-200г/м².
 - Давление прессования 0,2 – 0,5 Н/мм²
 - Время сжатия при t +20°C 8-15 минНа указанные рабочие параметры влияют температура, влажность окружающего воздуха, порода древесины, ее влажность и напряжение, количество клея. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только ориентировочными
5. Рабочие инструменты очищаются водой.
6. Следует избегать контакта дисперсии с коррозионным железом.
7. Беречь от мороза.

▪ Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.

▪ Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °C в течение 6 месяцев.

▪ Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м³, емкостях объемом 30дм³, 50дм³ или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°C.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Заданные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51

тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)

E-mail: sales@nord-sintez.ru

www.nord-sintez.ru

