

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 55  
Редакция: 02/10  
Взамен: 06/09  
Статус: действующий (10-02-2010)

# ПВАД ДТ50/15

ТУ 2241- 008- 47923137-2009

### Описание продукта

Водная дисперсия поливинилацетата, стабилизированная поливиниловым спиртом, пластифицированная.

### Область применения

- Клей для дерева, бумаги, картона.
- Основа клеевых композиций.
- Клей в полиграфической промышленности для переплетно-брошюровочных работ.
- Клей в производстве упаковок, в том числе для пищевых продуктов.

### Свойства

При высыхании дает однородную, гибкую, не липкую, мутную пленку. Хорошо совмещается с различными наполнителями. Высокая вязкость дисперсии позволяет наносить ее на вертикальные поверхности.

### Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,5-6,0 *	
Вязкость по Брукфилду, мПа·с	2500-30000 **	мПа·с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	53	%
Минимальная температура пленкообразования	+5	°C
Средний размер частиц	1-3	мкм
Температура стеклования полимера	Около + 10	°C
Морозостойкость		Не морозостойка

\* При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

\*\* Необходимая вязкость по желанию клиента оговаривается при заказе.

### Указания к применению

1. Дисперсия ДТ50/15 сразу готова к применению.
2. Наносится обычными приспособлениями: вальцы, ракель, кисть.
3. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 17°C.
4. При использовании в качестве клея для дерева:
  - Открытое время – 7-12мин.
  - Расход клея – 120-200г/м<sup>2</sup>.
  - Давление прессования 0,2 – 0,5 Н/мм<sup>2</sup>
  - Время сжатия при t +20°C 8-15 мин

На указанные рабочие параметры влияют температура, влажность окружающего воздуха, порода древесины, ее влажность и напряжение, количество клея. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только ориентировочными

5. Рабочие инструменты очищаются водой.
6. Следует избегать контакта дисперсии с коррозионным железом.
7. Беречь от мороза.

### Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.

### Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °C в течение 6 месяцев.

### Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м<sup>3</sup>, емкостях объемом 30дм<sup>3</sup>, 50дм<sup>3</sup> или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°C.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

## ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51  
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)  
E-mail: [sales@nord-sintez.ru](mailto:sales@nord-sintez.ru)  
[www.nord-sintez.ru](http://www.nord-sintez.ru)

